
valchromat
by Investwood
Гора от цветове
Оцвети света. Използвай
въображението си.

Гора от цветове
Оцвети света.
Използвай
въображението си.
valchromat
by Investwood
© Constanze Tillman
Valchromat® Stand
Nicolas Laden

Гора от цветове

Valchromat ® е панел от дървесни влакна, оцветен в дълбочина, позволяващ лесна машинна обработка и създаване на 3D текстури.

Скейтбордове в червено, виолетово, жълто, светло сиво, оранжево и зелено. Дизайнер: Диого Фриас

© Diogo Frias



Игра тип домино в жълто, светло сиво, черно и виолетово, Мексико.

Valchromat®

Характеристики

Уникален по вида си

Уникалният производствен процес придава на продукта несравними физични и механични характеристики

Натурален

Произведен от изцяло натурални суровини

Всестранно приложим

Произведен в различни цветове, дебелини и размери, с възможност за няколко вида машинна обработка и финишинг, позволява различни приложения

Декоративен стенен панел в сив и жълт Valchromat в парламента на Южна Африка
Дизайнер: Алън Мидълтън

© MCA Estúdio

Мебели от черен, светло сив, жълт, оранжев, виолетов и син Valchromat
Дизайнер: студио ДеЛукс, Бразилия



Valchromat®
Предимства

- ОЦВЕТЕН В ДЪЛБОЧИНА
- НЕТОКСИЧЕН
- ЛЕСЕН МОНТАЖ
- НЕГОРИМ
- ЛЕСНА РАБОТА С МАШИНИ
- УСТОЙЧИВ НА ТЕЖЕСТ
- УСТОЙЧИВ НА ВЛАГА

© Camille Baudelaire

Черен Valchromat, Камил Боделер, щанд за изложения, Франция

Приложения

- Стенни облицовки
- Мебели
- Декоративни панели
- Обзавеждане и щандове за магазини
- Тонколони
- Щандове за изложения
- Изложбени зали и музеи
- Играчки
- Подови настилки
- Хотели, барове и ресторанти
- Врати
- Кухни
- Мебели за баня



© Camille Baudelaire

Черен Valchromat, Камил Боделер,
щанд за изложения, Франция

© Denis Fuzii

столове от черен, оранжев, жълт и шоколадово кафяв Valchromat
Дизайнери: Кука Чаис и Денис Фузи, Бразилия

столове от черен, оранжев, жълт и шоколадово кафяв Valchromat
Дизайнери: Кука Чаис и Денис Фузи, Бразилия

Мебели и лампи от черен Valchromat
Дизайнер: Сюнг Йонг Сонг, Южна Корея



мебели от черен Valchromat, хотел в Португалия

Valchromat®

Играчки

Пумпал, Дизайнер: Мариана Силва, Португалия

Люлка за кукли и люлеещо конче от черен и червен Valchromat
Дизайнер: студио Гомини, Германия

шкафове и стенна облицовка Valchromat
Дизайнер: студио Силферлин, Франция

шкафове и стенна облицовка Valchromat
Дизайнер: студио Силферлин, Франция

Valchromat®

Стенни облицовки и врати



Стенни облицовки и врати от черен Valchromat, клиника по импланти, Великобритания

мебели от Valchromat, магазин в Португалия

Valchromat®

Интериорен дизайн

и мебели от Valchromat, театър в Лисабон, Португалия

Стена от оранжев Valchromat, ресторант в Испания

Valchromat®

Щандове за изложения

щанд за изложение от червен Valchromat,
изложение в Мароко

© Joel Knight

щанд за изложение от Valchromat, изложение във Великобритания

Рафтове за изложение от зелен, жълт и червен Valchromat, изложение във Франция

Стена на изложение от черен Valchromat, изложение в Бразилия

Valchromat®

Декоративни панели



3D панел, Институт за Модерна Архитектура, Каталуния, Испания



декоративен панел от виолетов Valchromat, Бразилия

мебели от черен Valchromat, Португалия

рафтове за книги и сувенири от черен, жълт, сив, светло сив, син и виолетов Valchromat, Норвегия

Valchromat®

Дизайнерска инсталация

улична пейка в Португалия

valchromat
by Investwood

Cores | Colours | Couleurs

- Светло сив SLG
- Сив SCZ
- Черен SBL
- Кафяв SCB
- Червен SSC
- Жълт SYW
- Оранжев SOR
- Виолетов SVI
- Син SRB
- Зелен SGM

Всички налични цветове

Дебелина (mm)	Размери (mm)
8	**2440x1220**
12	**2440x1830**
16	**3660x1220**
19	**3660x2440**
30	

CE

Характеристика	Un	**Стандартна дебелина** 8	12	16	19	30	**Стандарт**
плътност (±30)	Kg/m	850	820	800	790	740	EN 323
подуване (24h)	%	12	10	8	8	7	EN 317
Вътрешна облигация	N/mm^2	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	EN 319
Сила на огъване	N/mm^2	42	40	38	38	36	EN 310
Модул на еластичност	N/mm^2	3400	3200	3100	3100	3000	EN 310
Раздуване след цикличен тест	%	19	16	15	15	15	EN 321
Вътрешна връзка след цикличен тест	N/mm^2	0.30	0.25	0.20	0.20	0.15	EN 321
Ниво на формалдехид	mg/100g	≤ 8 [Class(e) E1]					EN 120
Реакция на огън		F	≥12 a ≤30 [Class(e) D-s2, d0]				EN 13501
Толеранс на дебелината	mm	±0,2				±0,3	
Толеранс на размерите	mm/m	±2; max. ±5					

Хидрофобен тест стандарт (EN 321)	**Температура** (°C)	**Продължителност**
Във вода	20 ± 1	70 ± 1
Във фризер	-12 a | to | au -25	24 ± 1
Във фурна	70 ± 2	70 ± 1

valchromat.bg

София
Бул. Симеоновско шосе 9
0882 512 508

COMPETE
PROGRAMA OPERACIONAL FACTORES DE COMPETITIVIDADE
QREN
QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO NACIONAL
PORTUGAL 2007.2013
UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional